

DC Hart



Ein klassischer Modellhartgips für Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle Kunststofftechnik und Planungsmodelle. Geringe Expansion und hohe Kantenstabilität, erhältlich in den Farben blau und gelb.

| | |
|----------------------------|---------------|
| Wasser / Gips | 30 ml : 100 g |
| Verarbeitungszeit | 6 Min. |
| Abbindezeit | 10 - 12 Min. |
| Druckfestigkeit nach 1 h | 22 Mpa |
| Druckfestigkeit nach 24 h: | 50 Mpa |
| Abbindeexpansion nach 2 h | 0,18 % |

| Art.Nr. | Farbe | Größe |
|---------------|-------|------------------|
| 711047 | blau | 25 kg Papiersack |
| 711046 | gelb | 25 kg Papiersack |

